



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Essence : | Chêne |
| Produit : | Classics Eco Glenans |
| Épaisseur : | 14 mm |
| Largeur : | 130 mm |
| Longueur : | 1092 mm |
| Parement de bois noble : | 2.5 mm / Chêne |
| Support : | Latté 3 plis âme Pin |
| Colis : | 0.99 m ² |
| Type : | Contrecollé monolame |
| Couleur : | Naturel |

| | |
|--|---|
| Texture : | Brossé |
| Finition : | Verni |
| Choix : | Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères. |
| Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage : | Loc 5G |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11) |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée. |



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT ET RAFFRAICHISSANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|-----------------------|
| Densité : | 615 kg/m ³ |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% |
| Émission de formaldéhyde | E1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Emissions COV : | A |
| Résistance thermique : | 0,086 m ² ° k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

