



SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

Essence :	IPE	Profil :	2 faces lisses 4 bords arrondis
Produit :	Lames de terrasse Margelle IPE	Finition :	Brut (saturateur possible)
Épaisseur :	32 mm	Choix :	KD (sec séchoir)
Largeur :	270 mm	Système d'assemblage :	À visser
Longueur :	2200 mm et +	Type d'installation pose conseillée :	Pose DTU 51.4
Vis :	2 vis inox tous les 40 cm situées environ à 2 cm de chaque bord.	Recommandations de lambourrage :	Entraxe recommandé entre 40 et 50 cm
Couleur :	De brun olive, rouge tabac à brun noir.		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Amérique du Sud	Dureté Monnin :	14,6
Densité :	1040kg/m ³	Résistance aux chocs	Forte
Résistance au feu :	Ffl	Retrait tangentiel :	6,4%
Niveau d'humidité :	14 - 18 %	Retrait radial :	5,1%
Classe d'emploi :	Classe 5		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Entretien

Si le bois exotique ne nécessite aucun traitement de préservation contre les agressions extérieures (xylophages, humidité...) grâce à ses qualités intrinsèques, sa couleur, sous l'action répétée des intempéries et des rayons ultraviolets, perdra de son éclat pour se patiner d'une couleur grise argentée. Si vous souhaitez conserver sa couleur originelle, un entretien régulier en trois étapes s'impose.

Étape 1 :

Après usinage, un bois neuf est glacé. Les pores sont fermés, ce qui empêche toute imprégnation. Un préparateur pour bois exotique est nécessaire, afin de réduire le glacis et permettre une meilleure imprégnation des traitements à venir. Plus simple le laisser un peu à la pluie pour ouvrir les pores.

Étape 2 :

Tout bois exotique contient des huiles naturelles qui font barrage à tout traitement de protection classique. Il faut donc dégraisser les bois avant de penser à les protéger. Un dégriseur / dégraissant de bois tropicaux est à employer.

Ses principales actions seront de redonner au bois gris ou noir, son aspect d'origine et d'enlever les éventuelles tâches de rouille. Ce traitement ne s'applique que sur bois mouillé, et il est important de rincer abondamment à l'eau claire après ce traitement.

Étape 3 :

Pour protéger le bois, une fois les deux précédentes étapes effectuées, nous recommandons l'emploi d'un saturateur pour bois exotiques.

Son action va saturer, protéger et stabiliser en profondeur les bois. Il est recommandé pour toute surface soumise à l'abrasion, tels les parquets extérieurs, terrasses, caillebotis... Incolore et d'aspect mat, ce produit permet un entretien aisé sans sablage, ni ponçage et avec la possibilité de faire des reprises locales.



Un an après

