

SOBOPLAC

Fiche technique

CLASSICS XL PYLA BIS

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	Classics XL Pyla Bis
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	600 à 1900 mm
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne
Support :	Latté 3 plis âme Peuplier
Colis :	2.888 m2
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Naturel

Texture :	Brossé
Finition :	Huilé
Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	575 kg/m3
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m2° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

www.soboplac.fr

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

	Pour Parquet Huilé
Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet	1. Balayez ou aspirez votre parquet. 2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs. 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.
Entretien régulier	1. Balayez ou aspirez votre parquet. 2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ». 3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel. 4. Séchage 15 minutes environ.
Rénovation	1. Balayez ou aspirez votre parquet. 2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur. 3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.