



DESTINATION ET PRÉSENTATION

Le MAGIC VERNI permet de rénover durablement les parquets vitrifiés, huilés, pré-vernissés, pré-huilés ainsi que les sols stratifiés et PVC usés et ternis⁽²⁾, sans remise à nu ou remplacement du revêtement.

Sa formulation unique avec un haut pouvoir mouillant et l'adjonction d'un durcisseur garantissent une adhérence parfaite ainsi qu'une haute résistance au trafic et aux agressions chimiques.

La mise en œuvre du MAGIC VERNI est simple et rapide : il s'applique directement sans primaire d'adhérence. Sa préparation de surface simplifiée et son application en 1 seule couche permettent une remise en service rapide des locaux.

Haute résistance aux tâches et aux rayures.

Chantier fini en 1/2 journée.

Sans odeur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

La préparation dépend de la nature du sol à rénover :

Sur parquets vitrifiés :

Égrener avec une grille abrasive 120. Dépoussiérer soigneusement puis dégraisser la surface. La surface devra être propre et sèche avant d'appliquer le MAGIC VERNI.

Sur parquets huilés, sols stratifiés et PVC :

- Dépolir la surface sans altérer l'aspect et dépoussiérer soigneusement. Dégraisser ensuite. La surface devra être propre et sèche avant d'appliquer le MAGIC VERNI.
- Faire un essai d'adhérence au préalable.
- Ne pas appliquer sur parquets cirés, traités à l'huile de lin ou sur sols lino. Pour plus de renseignements, consulter notre service technique.

RENDEMENT

12 m² au litre par couche.

CONSERVATION

- Composant A (MAGIC VERNI) : stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
 - Composant B (DURCISSEUR) : ne craint pas le gel.
 - Reboucher soigneusement les deux composants après utilisation.
- IMPORTANT :** il est recommandé d'essuyer le col du flacon de Durcisseur, afin que le produit ne colle pas le bouchon.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION

Mélange

Bien agiter le MAGIC VERNI puis effectuer le mélange : 0.25L DURCISSEUR (Comp. B) pour 2.5L DE MAGIC VERNI (comp.A) ; 1 partie de Durcisseur pour 10 parties de MAGIC VERNI (en volume).

- > Homogénéiser soigneusement et immédiatement après incorporation du durcisseur pendant 2 à 3 min. Le vitrificateur est prêt à l'emploi et utilisable 1h30.
- > Important : les 2 composants du vitrificateur sont spécifiques et ne peuvent être mélangés à d'autres produits. Ne jamais appliquer le MAGIC VERNI sans son DURCISSEUR.
- > Aucune dilution n'est nécessaire dans des conditions normales.

Application

- > Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C et une humidité relative de plus de 85% (en respect du D.T.U. en vigueur) ; ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 11%. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- > L'application se pratique au rouleau, au spalter ou à la brosse (pour les bords ou les petites surfaces), en 1 couche régulière et bien "garnie" (12m2/L).
- > Sur parquet huilé, après séchage de la première couche du MAGIC VERNI, si l'aspect obtenu n'est pas homogène, appliquer une deuxième couche du MAGIC VERNI. Effectuer un léger égrenage de surface au préalable (grille abrasive 120) suivi d'un dépoussiérage soigneux. Ne pas dépasser 48 heures entre les couches.

Nettoyage des ustensiles

Immédiatement après usage, avec de l'eau.

- > Protégeons l'environnement :
 - Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- > Séchage hors poussières : 30 - 45 minutes.
- > Séchage égrenable/recouvrable : 3 heures dans des conditions normales.
- > Ne pas dépasser 48 heures entre 2 couches.
- > Trafic léger : 24 heures environ, dans des conditions normales.
- > Dureté définitive : 5 à 7 jours. Prendre quelques précautions les premiers jours : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le sol vitrifié. Ne pas déplacer de meubles lourds. Dépoussiérer avec un aspirateur ou un balai (ne pas utiliser de textiles imprégnés).
- > Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Si nécessaire, un paillason de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre sol vitrifié (bien isoler les pots de fleurs).

ENTRETIEN ET RÉNOVATION

- > NETTOYAGE COURANT : aspirateur, balai, chiffon de laine. De temps à autre, NETTOYANT POUR PARQUETS VERNIS dilué, en balayage humide avec un matériel bien essoré. Proscrire les produits ammoniaqués, abrasifs ou siliconés.
- > RENOVATION : utiliser notre RENOV'VERNIS par simple application : occasionnellement selon le trafic, appliquer une légère couche pour rendre la surface impeccable.

DONNÉES TECHNIQUES :

Type de résines : Comp. A : polyuréthanes en phase aqueuse Comp. B : polyuréthanes hydrodiluable

Classification AFNOR : Comp. A : Famille 1, classe 7b2 Comp. B : Famille 1, classe 6a

Densité : 1,03 (à 20°C)

Viscosité : Comp. A : 220 centipoises (BROOKFIELD) Comp. B : 200 centipoises (BROOKFIELD)

Information réglementaires : Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.quickfds.com).

Comp B : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Mélange et catalyse : 10 volumes de Comp. A + 1 volume de Comp. B

Précaution d'emploi : Ne pas appliquer en-dessous de 12°C. Ne pas laisser à la portée des enfants

Ponçabilité - Recouvrabilité : 3 heures selon température et degré hygrométrique

Résistance à l'abrasion taber, aux chocs et à la rayures : Non applicable (dépend du système rénové)

