

Fiche technique Soboplac

EXOTIQUES MERBAU 90 HUILÉ



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Merbau
Produit :	Exotiques Merbau 90 Huilé
Épaisseur :	12/15 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	300 à 1200 mm
Colis :	1.296 m²
Type :	Massif monolame
Couleur :	Bois orangé devenant brun rouge sombre ou brun foncé à la lumière. Présence de dépôts sulfureux jaunes (stries jaunes et/ou noires).
Texture :	Lisse
Finition :	Huilé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température et réversible, si pose collée.

CARACTÉRISTIQUES

Origine :	Indonésie
Densité :	830 kg/m³
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Émission COV :	A+
Durabilité biologique :	Classe 1
Classement au feu selon norme NF-EN-14343 :	Dfl-s1
Dureté Monnin :	8,8
Résistance thermique :	0,041 m²°k/W
Résistance aux chocs :	Bonne
Retrait tangentiel :	4,4%
Retrait radial :	2,7%

	BOIS MASSIF
	FINITION HUILÉE
	CHANFREIN
	R&L POSE COLLÉE
	SOL COMPATIBLE POUR SALLE DE BAIN
	SOL CHAUFFANT ET RAFRAICHISSANT SI COLLÉE

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

1

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

2

Entretien régulier :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

3

Rénovation :

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

